



COTEFILM INCOLORO

Revestimiento acrílico, impermeable y decorativo.



Descripción

COTEFILM INCOLORO Revestimiento para fachadas transparente resistente a la suciedad ambiental, a base de una dispersión de copolímeros de partícula fina, exenta de derivados celulósicos. SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO

Tratamiento preventivo o curativo de la porosidad de materiales y juntas de fachadas revestidas con materiales cuyo aspecto decorativo quiere mantenerse visto como: piedra natural o artificial, loseta cerámica, gres, etc.

Aplicaciones

Como revestimiento plástico transparente en soportes en los que se quiera conservar y respetar su aspecto estético.

Impermeabilización elástica de soportes exteriores con aplicación de un sistema armado conteniendo una malla de fibra de vidrio, ARMADURA 500, entre dos capas de COTEFILM INCOLORO.

Propiedades

COTEFILM INCOLORO

- Transparente y con cierto brillo.
- Elástico y flexible.
- Gran adherencia y fácil colocación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable.
- Resistencia a la acción de los rayos U.V.
- Autolimpiable.
- Absorción de micro fisuras.

SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO

- Alargamiento a rotura de 1 Mm. a 20°C.
- Absorción de fisuras existentes o que pueden aparecer.
- La ARMADURA 500 está especialmente seleccionada por su transparencia una vez colocada y aplicada la pintura.
- Mantiene la flexibilidad frente a cambios térmicos.
- Tiene todas las características de la capa de pintura citadas anteriormente.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

La superficie a pintar deberá ser consistente y limpia y totalmente seca. Se rejunarán las llagas para aplicación en obra vista. Se macizarán los huecos del soporte sobre todo para la aplicación del sistema armado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicar la primera mano de COTEFILM INCOLORO diluida al 30-50% con agua.



Revetón
PINTURAS

Aplicar la segunda mano pura de COTEFILM INCOLORO o diluida hasta el 10% con agua.

APLICACIÓN DEL SISTEMA COTEFILM INCOLORO ARMADO:

Dar una mano de imprimación de COTEFILM INCOLORO diluida al 30-50 % con agua.

Aplicar la primera mano de COTEFILM INCOLORO diluida al 15-30 % con agua.

Colocar la armadura ARMADURA 500 sobre la primera mano de pintura todavía fresca.

Aplicar la segunda mano pura de COTEFILM INCOLORO.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

No aplicarlo si se prevé lluvia antes de 2 horas.

Herramientas

Rodillo, brocha, pistola de aire o pistola airless.

Limpieza: Con agua abundante inmediatamente después de su uso.

Presentación

PINTURA: Envases plásticos de 15 l.

ARMADURA 500: Rollos de 100 m de largo x 1 m de ancho.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímeros acrílicos

Viscosidad (H=4, v=20): 30.000 ± 5.000 cps

Densidad (20°C): 1,04 ± 0,20 Kg./l

pH: 8,4 ± 0.5

Contenido de sólidos: 44 ± 2%

Tiempo de secado al tacto: 2 h

Tiempo de repintado (20°C, 70% HR): De 4 a 6 h

Aspecto: Líquido blanquecino, transparente al secar.



Revetón
PINTURAS

Revisión: 1

Fecha de edición: Abril 2010

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.