ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

(Art.7120)

Esmalte alquídico de acabado brillante con efecto anticorrosivo.

Propiedades principales

- Secado clásico.
- Buen poder anticorrosivo.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Excelente brillo.
- Muy buena cubrición.
- Buena retención de brillo y color.
- Cumple con la normativa de VOC 2010 para el sector de construcción.

Usos

Para la protección de superficies metálicas que requieran buena resistencia a la corrosión (puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimaderos, tubos de conducción, vehículos industriales, exteriores de depósitos, etc.).

Presentación

- Colores: Selección de 20 colores en stock, Carta colores RAL y NCS.
- Aspecto: Brillante.
- Envases: Blanco y Negro: 750ML y 4 L. Bases tintométricas: 750ML, 4 L y 16 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición:	*Vehículo fijo*: Resinas alquídicas. *Pigmentos*: Minerales, Orgánicos y Anticorrosivos. *Disolvente*: Mezcla de hidrocarburos alifáticos.
Densidad:	*1.05 ± 0.11 Kg/L.*
Sólidos en volumen:	51 ± 3 %
Rendimiento:	14–16 m²/L (Aproximado por capa).
Secado:	Al tacto: aprox.1 hora 30 minutos (a 40 µm, 23º C y 55% humedad relativa). Total: 4 horas (a 40 µm, 23º C y 55% humedad relativa).
Repintado:	A partir de las 16 horas a 20º C
COV:	Valor limite de la UE para este producto (cat A/i) con límite 2010: 500 g/L contenido máximo COV: 500 g/L.
	Cumple con la UNE EN 48316:2014

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura:	De 5 a 35º C. La temperatura del substrato tiene que estar 2-3ºC por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de 80%.
Numero de capas:	Dos.
Espesor recomendado:	35–40 µm por capa
Herramientas:	Equipos de proyección aero-gráficos, air-mix, brocha o rodillo. Pistola Convencional: Boquilla 1.8-2.2 mm (3-6 bar)
Dilución:	Máximo 20% en pistola aero-grafica con Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000.
Limpieza:	Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000
Observaciones:	Agitar convenientemente antes de su aplicación.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Aplicar sobre superficies previamente preparadas con Imprimación Sintética Antioxidante Art.7040.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
12 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.